

ポリウレタン系 アルミパックタイプ

トヨーウレタン接着剤

床材施工用

揮発性溶剤を含まない

ノンホルマリン

床鳴り防止

耐水・耐熱

非危険物

POINT



使用後、廃容器は丸めて
処理でき現場が
クリーンに、



東洋テックス株式会社

トヨーウレタン接着剤

木質系床材に適した一液湿気硬化型ポリウレタン樹脂接着剤です。

■用 途■

- 木質仕上げ材と合板・パーティクルボード・床根太等の木質下地材の接着。
- 各種防音床仕上げ材の接着
- 床暖房用木質床材の接着
- 合板・パーティクルボード・断熱材とALC・コンクリートの接着。
- PVC、ポリウレタン、ポリスチレンフォームと木質材、無機質材の接着。
- コンクリート下地への各種支持脚固定。

■仕 様■

- 包装容量 1kgアルミパック入り
1ケース20本入り
- 主 成 分 ポリウレタン樹脂
- 外 観 淡黄色ペースト状
- 定 價 1,500円/1kg入
30,000円/ケース

■特 長■

- 揮発性有機溶剤を含みません。
- 硬化皮膜は耐水性、耐熱性に優れます。
- 接着により床鳴り防止効果を得られ、接着剤が原因の床鳴りの発生も有りません。
- 消防法の危険物や指定可燃物には該当しません。

■使用方法■

- 接着面のゴミ、埃、水、油等のよごれは取り除いて下さい。また水分は良く乾燥させて下さい。
- アルミパックのネジ口のブルトップを引き抜き、中のアルミ封を突き破ってノズルをセットして下さい。ノズルの先端を口径が7~10mmになるようにカッターワークでまっすぐ切断して下さい。
- 塗布したい部分にノズル先端を斜めに押し当てパックを握るようにして接着剤を絞り出しながら引き下げ、ビード状に塗布して下さい。**一般的には1×6尺あたり100gの接着剤を塗布して下さい。**
- 塗布後、夏期20分、冬期40分以内に張り合わせを行って下さい。但し高温高湿の場合は張り合わせ時間が短くなりますので注意して下さい。
- 張り合わせ後、直ちに釘打ちを行って下さい。防音フロアー等で釘打ちの出来ない場合は床材メーカーの指示に従って下さい。
- 床材の表面に付着した接着剤は速やかに乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布で拭き取って下さい。
- 一度開封した接着剤は、速やかに使い切るようにして下さい。

■取扱い上の注意■

- 接着用途以外には使用しないで下さい。
- 目に入らないよう保護眼鏡を着用して取り扱って下さい。
- アルミパック周囲は手を切りやすく、接着剤は皮膚に触ると炎症を起こすことがありますので、保護手袋を着用して使用して下さい。
- 屋内で取り扱い作業を行う場合は換気を充分に行って下さい。
- アルミパックは尖った物や刃物で触ると破れるおそれがあります。

■応急処置■

- 皮膚に付着した場合、汚染した衣服を脱ぎ、速やかに清潔な布でぬぐい去った後、さらに石鹼と多量の水で充分洗い流して下さい。
- 多量に吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 眼に入った場合は清潔な水で15分以上洗い流し、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに多量の水又は牛乳を饮ませ、無理に吐かせないで医師の診断を受けて下さい。
- 液がこぼれた場合は完全に回収して下さい。

■保管及び廃棄方法■

- 接着剤は一定の場所を決めて、直射日光、水分、湿気を避けた、冷暗所(5~30°C)で保管して下さい。また小児の手に届かない様、注意して下さい。
- 容器は丁寧に扱い、傷などが入らないように注意して下さい。
- 廃液又は、空容器は産業廃棄物として処理すること。河川、湖沼、海、山野には絶対に廃棄しないで下さい。
- 詳細はMSDSをご参照下さい。