

ウレタン樹脂系 木質床材施工用接着剤

セレクトィ UR-20

ノンホルマリン

揮発性溶剤を含まない

耐水・耐熱

床鳴り防止

消防法非危険物

POINT



使用后、廃容器は丸めて
処理でき現場が
クリーンに。



美しさと強さの
TOYOTEX

セレクトィUR-20

木質系床材に適した一液湿気硬化型ウレタン樹脂接着剤です。

■ 用 途 ■

- 木質仕上げ材と合板・パーティクルボード・床根太等の木質下地材の接着
- 各種防音床仕上げ材の接着
- 床暖房用木質床材の接着
- 合板・パーティクルボード・断熱材とALC・コンクリートの接着
- PVC、ポリウレタン、ポリスチレンフォームと木質材、無機質材の接着
- コンクリート下地への各種支持脚固定

■ 仕 様 ■

- 包装容量 1kgアルミパック入り
1ケース20本入り
- 主 成 分 ウレタン樹脂
- 外 観 淡黄色ペースト状
- 価 格 30,000円/ケース (税抜)
33,000円/ケース (税込)

■ 特 長 ■

- 揮発性有機溶剤を含みません。
- 硬化皮膜は耐水性、耐熱性に優れます。
- 接着により床鳴り防止効果を得られ、接着剤が原因の床鳴りの発生もありません。
- 消防法の非危険物(指定可燃物可燃性固体類)です。

■ 使用方法 ■

- 接着面のゴミ、埃、水、油等のよごれは取り除いて下さい。また水分は良く乾燥させて下さい。
- ノズルの先端を口径が7～10mmになるようにカッターでまっすぐ切断して下さい。
- 塗布したい部分にノズル先端を斜めに押し当てパックを握るようにして接着剤を絞り出しながら引き下げ、ビード状に塗布して下さい。**一般的には1×6尺あたり100～200gの接着剤を塗布して下さい。**
- 塗布後、夏期(30℃)20分、冬期(10℃)40分以内に張り合わせを行って下さい。但し高温高湿の場合は張り合わせ時間が短くなりますので注意して下さい。
- 張り合わせ後、直ちに釘打ちを行って下さい。防音フロア等で釘打ちの出来ない場合は床材メーカーの指示に従って下さい。
- 床材の表面に付着した接着剤は、硬化前に乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布で拭き取って下さい。なお、床材によっては溶剤で侵される場合がありますので、床材メーカーの指示に従って下さい。
- 一度開封した接着剤は、速やかに使い切るようにして下さい。

■ 取り扱い上の注意 ■

- 接着用途以外には使用しないで下さい。
- 眼に入らないよう保護眼鏡を着用して取り扱って下さい。
- アルミパック周囲は手を切りやすく、接着剤は皮膚に触れると炎症を起こすことがありますので、保護手袋を着用して使用して下さい。
- 屋内で取り扱い作業を行う場合は換気を充分に行ってください。
- アルミパックは尖った物や刃物で触れると破れるおそれがあります。

■ 応急処置 ■

- 皮膚に付着した場合、汚染した衣服を脱ぎ、速やかに清浄な布でぬぐい去った後、さらに石鹼と多量の水で充分洗い流して下さい。
- 多量に吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 眼に入った場合は清浄な水で15分以上洗い流し、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに多量の水又は牛乳を飲ませ、無理に吐かせないで医師の診断を受けて下さい。
- 液がこぼれた場合は完全に回収して下さい。

■ 保管及び廃棄方法 ■

- 接着剤は一定の場所を決めて、直射日光、水分、湿気を避けた、冷暗所(5～35℃)で密栓して保管して下さい。また子供の手に届かない様、注意して下さい。
- 容器は丁寧に扱い、傷などが入らないように注意して下さい。
- 廃液又は、空容器は産業廃棄物として処理すること。河川、湖沼、海、山野には絶対に廃棄しないで下さい。
- 詳細はMSDSをご参照下さい。